

## GAMME PYRO-DUCT™

Description de la gamme PYRO-DUCT™ : Solutions de conduction électrique et thermique.

AREMCO offre une large gamme de solutions de conduction électrique et thermique pour optimiser la conception des équipements électriques, électroniques et thermiques dans tout type d'industrie.

PYRO-DUCT™ : Solutions inorganiques pour des applications de collages et de revêtements conducteurs jusqu'à 900°C. Produits mono-composant chargés argent ou nickel pour une conduction électrique et thermique.

AREMCO-BOND™ : Gamme époxy chargée argent ou nickel prise à température ambiante ou après cuisson. Système mono-composant ou bi-composant pour des applications industrielles jusqu'à 300°C.

AREMCO-BOND™ : Gamme époxy chargée aluminium ou nitrure de bore conducteur thermique pour des applications industrielles jusqu'à 300°C.



## Caractéristiques

### Produits PYRO-DUCT™ : conducteurs électriques et thermiques

Produits	Description	T Max (°C)	VR (Ohm.cm)	CT (W/m.K)	Viscosité (cps)	Applications
PYRO-DUCT™ 597 A/C	Mono-composant Chargé Argent	927	0.0002	9.1	Pâte	Collage Revêtement
PYRO-DUCT™ 598 A/C	Mono-composant Chargé Nickel	538	0.005	2.6	22.000	Collage Revêtement

### Produits AREMCO-BOND™ : conducteurs électriques et thermiques

Produits	Description	T Max (°C)	VR (Ohm.cm)	CT (W/m.K)	Viscosité (cps)	Applications
AREMCO-BOND™ 525	Mono-composant Chargé Argent	190	0.01	1.9	Pâte	Collage Revêtement
AREMCO-BOND™ 556	Bi-composant Chargé Argent	190	0.0009	2.2	35 000 40 000	Disponible en différentes viscosités
AREMCO-BOND™ 614	Bi-composant Chargé Nickel	205	0.0025	0.5	35 000 40 000	Prise à température ambiante
AREMCO-BOND™ 616	Bi-composant Charge conductrice	205	0.005	0.4	50 000 60 000	Prise à température ambiante

# FICHE TECHNIQUE - 2024



## Produits AREMCO-BOND™ : conducteurs thermiques

Produits	Description	T Max (°C)	VR (Ohm.cm)	CT (W/m.K)	Viscosité (cps)	Applications
AREMCO-BOND™ 568	Mono-composant Chargé Aluminium	204	1.0x 105	1.3	Pâte	Excellente tenue mécanique
AREMCO-BOND™ 805	Bi-composant Chargé Aluminium	300	1.0x 105	1.8	35 000 40 000	Excellente tenue mécanique et retrait faible
AREMCO-BOND™ 860	Bi-composant Chargé Nitrure d'Aluminium	204	1.0x 105	1.2	35 000 40 000	Excellente tenue mécanique et conduction thermique

La liste ci-dessus n'est pas exhaustive, pour toute autre demande, n'hésitez pas à nous contacter.

PYRO-DUCT™ et AREMCO-BOND™ sont des marques de AREMCO PRODUCTS, INC.

### Mentions légales



Soudotique  
66 bis avenue de Paris  
78550 Bazainville  
Contact : Christophe Blanadet  
Tel. : 01 30 90 64 95  
E-mail : [contact@soudotique.com](mailto:contact@soudotique.com)  
[www.soudotique.com](http://www.soudotique.com)

Les informations techniques, textes et illustrations concernant les produits proviennent de nos fournisseurs.

**Clause de non-responsabilité :** Nous ne pouvons être tenus responsables de l'adéquation des produits avec l'utilisation prévue par le client sauf si l'obtention d'un résultat d'utilisation précis est expressément mentionnée dans le contrat. Les conseils, informations ou préconisations relatifs aux applications sont communiqués sur la base de nos connaissances actuelles. L'application faite du produit dépassant notre champ d'influence et les résultats d'une telle application n'étant pas totalement prévisibles, les indications écrites et verbales, suggestions, etc. ne peuvent être fournies que sur une base non contraignante. Les conseils, informations ou préconisations ne dégagent en particulier pas le client de l'obligation de vérifier l'adéquation des produits avec les processus et utilisations envisagés.

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. Nous nous engageons à traiter vos données de contact de manière confidentielle et à garantir la sécurité des informations qui nous sont fournies. Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, veuillez adresser un court message à [contact@soudotique.com](mailto:contact@soudotique.com).

Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité sur <https://www.soudotique.com/pages/conditions-generales-de-ventes-29.html>